

LAMES PARALLÈLES

CHÊNE HPS (HEAT-PRESSURE-STEAMED)

bois de chêne local, à vapeur sous pression
Brut de sciage



D92
2011.Q1

Description du produit

- Bois de chêne local, é vapeur sous pression
Marchandise parallèle en largeurs fixes

Qualité

- Première classe, pratiquement libre de branche, humidité du bois de 7 - 10 %, les différences de couleur sont liées à la nature du bois.

Conseils de mise en œuvre

- Travail mécanique :
Toutes les variantes de travail (scier, raboter, fraiser, percer) sont possibles avec les outils courants.
- LStockage :
Par principe, il est recommandé de toujours acclimater le bois.
- Comportement et vieillissement comme le bois de chêne non traité.
- Non recommandable pour les applications portant statiquement

Surfaces

- Les surfaces de bois peuvent être recouvertes avec les produits usuels. Un traitement avec l'huile devient de manière recommandée. Par un posttraitement régulier si la nuance de la couleur peut être reçue.

Domaines d'application:

- Parquet
- Construction de meubles et d'aménagements
- Rénovation
- Imitation de bois antiques
- Travaux de menuiserie

Propriétés générales:

- Coloration brune dans la masse
- Rapidement disponible
- caractère noble
- force portative réduite

Dimensions standard:
Épaisseur 30, 40 et 50mm
disponibilité au demande.

largeurs variables
de 100 à 150 mm

Longueur 1.50 m et 2.80 m

Pour toute demande, nous vous prions de nous indiquer la qualité, les dimensions et la quantité requises.

balz BALADUR®

Balz Holz AG
Holzverarbeitungs- und Imprägnierwerk
Industrie Obermatt, CH-3550 Langnau i. E.
T: 034 409 02 01, F: 034 409 02 05
E-Mail: info@balz-holz.ch, www.baladur.ch